



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 02/01/2007

RIPARARAPID

cod. SO4000/SO4010

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Rapporto miscela	4 : 1
Tempo aperto	3 minuti
Durata utile della miscela	5 minuti
Pedonabilità pavimento incollato dopo	30 minuti
Levigatura dopo	30 minuti
Resa media	0.9 – 1.1 kg/m ²
Colore	marrone chiaro
Confezione	latte da 0.4 + 0.1 kg

DESCRIZIONE

Colla poliuretanica bicomponente a indurimento rapido, esente da acqua e solvente, per la riparazione di piccole porzioni di parquet e per l'incollaggio rapido delle partenze e di diversi componenti in legno (battiscopa, elementi scale, tori, ecc.). È idonea all'incollaggio su sottofondi cementizi, di anidrite, e piastrelle.

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

Sottofondi cementizi e di anidrite

Il massetto deve essere piano e compatto, esente da polvere e grasso.

Pavimentazioni di ceramica, marmo o similari

Pulire accuratamente la superficie ed eseguire un trattamento con il nostro promotore di adesione HW90. In alternativa abradere il sottofondo con un flessibile ed eliminare la polvere prodotta.

APPLICAZIONE

Preparare il materiale da incollare. Unire il componente B al componente A, e mescolare fino ad ottenere una miscela omogenea. Applicare la colla entro 3 minuti, posare immediatamente le tavolette e bloccarle con dei pesi, delle zeppe o dei morsetti fino ad essiccazione avvenuta.

AVVERTENZE

- Si consiglia di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +25°C. Le alte temperature riducono la durata della miscela e accelerano la presa, mentre le basse temperature prolungano la durata della miscela, ma rallentano la presa.
- Al momento della catalisi il prodotto subisce un forte riscaldamento.
- Durante la lavorazione si raccomanda l'uso di guanti di gomma.
- I residui di colla sugli attrezzi devono essere asportati immediatamente con il nostro DILUENTE LAVAGGIO.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 24 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali non aperte.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.